

	<b>PRODUKTHAUPTAKTE</b>	Dokument-Nr.: ADOR AL 700 PF	Seite: 1 von 1
	<b>LEGIERUNGSDATENBLATT</b>	Revisionsstand: A/16.04.2020	

Legierung: **ADOR AL 700 PF**

**CE0197**

<b>Typ:</b>	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
<b>Farbe:</b>	gelb

<b>Indikationen:</b>	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot ●
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen ●
	Verbindungslot Gusslegierungen ●
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	72,50
(Massenanteile in %)	Pt	0,45
	Ir	0,05
	Ag	10,00
	Cu	3,00
	Zn	12,00
	In	2,00

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitstemperatur in °C	700
	Schmelzintervall in °C	650 – 710

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

